

## Technický list



# **PRIMAL SUPRABEL**

### Tekutý maliarsky náter

<b>Zloženie:</b>	Zmes plnidiel a pigmentov dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív.
<b>Použitie:</b>	Maliarsky náter <b>Primal suprabel</b> sa používa na povrchové úpravy interiérov. Vhodné sú všetky nasiakavé podklady, ako napr. vápennocementové omietky, sadrokartón, liaty betón a pod.
<b>Vlastnosti :</b>	Vysoká krycia schopnosť, ľahká spracovateľnosť belosť, odolnosť voči oteru za sucha.
<b>Farba:</b>	Biela matná (s možnosťou prifarbovania)
<b>Nanášanie:</b>	Nanáša sa maliarskou štetkou, valčekom, alebo maliarskou striekačkou.
<b>Výdatnosť:</b>	cca 6 –7 m <sup>2</sup> /kg jednoduchého náteru, závisí hlavne druhu podkladu, hrúbke naneseného filmu a spôsobu aplikácie.
<b>Riedidlo:</b>	Voda
<b>Riedenie:</b>	1. náter cca 15% vody - v závislosti o savosti podkladu. 2. náter cca 10% vody - v závislosti o savosti podkladu.
	Doba schnutia medzi jednotlivými nátermi cca 4-6 hod. pri +20°C. Pri aplikácii nesmie teplota okolia a podkladu klesnúť pod +5°C.
<b>Balenie :</b>	Plastové obaly s uzáverom 25 kg balenie 16 ks/pal.= 400 kg 15 kg balenie 33 ks/pal. = 450 kg 7 kg balenie 54 ks/pal. = 378 kg 3 kg balenie 96 ks/pal. = 216 kg

Technické údaje:	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Hustota	cca 1665kg/m <sup>3</sup>
Prídržnosť k podkladu	min. 0,2 MPa
Oderuvzdornosť	min. 75 s
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC)

**Skladovanie:** Interierové náterové hmoty sa skladujú v pôvodných obaloch pri teplote +5°C až +25°C v suchých a uzavretých skladoch.

**POZOR ! CHRÁŇTE PRED MRAZOM A PRIAMYM SLNEČNÝM ŽIARENÍM !**

**Záručná doba:** 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale.

**Požiadavky na podklad:** Podklad musí vyhovovať platným normám. Všetky podklady musia byť pevné rovné, nepohyblivé, suché, bez trhlín, prachu a mastnoty ako i bez voľne oddeliteľných častíc. Pri renováciach musí byť podklad zbavený všetkých starých náterov a mált, ktoré by mohli znížiť prilnavosť farby k podkladu. Povrchy napadnuté plesňami, riasami alebo hubami treba ošetriť vhodným prípravkom. Výspravky a obnovené plochy sa musia v štruktúre zhodovať s pôvodnou omietkou. Savé podklady je potrebné penetrovať. Pred nanášaním penetračného náteru musia byť výspravky dokonale suché a vyzreté (min. 28 dní). Najnižšia teplota pri spracovaní by nemala klesnúť pod +5°C.

**Postup:** Ak chceme dosiahnuť dokonale hladké plochy doporučujeme tieto povrhy vystierkovať.  
**Nové omietky** – Podklad musí byť suchý, dostatočne vyzretí, zbavený nečistôt, prachu a mastnoty. Pred použitím PRIMALu nie je nutné penetrovať.  
**Starsie omietky** – Je treba zbavíť prachu, mastnoty a hlavne starých neprilnavých náterov oškrabaním a očistením. Väčšie nerovnosti a diery vyspravíme maltou, alebo sádrovou. Pretečené škvarky a flaky od nečistôt alebo od fajčenia je nutné popredu odstrániť alebo zaizolovať vhodným prostriedkom.  
Na takto pripravený podklad nanášame maliarsky náter obvykle v dvoch vrstvách.

**Čistenie:** Náradie a nádoby je potrebné ihneď po použití umyť vodou. Rovnako je treba ihneď očistiť všetky vstavané prvky, ako sú obklady, dlažby, okná, dvere a pod.

**Bezpečnosť práce :** Intiérová farba je netoxiccká a nehorľavá. Pri dodržiavaní základných hygienických zásad je zdravotne nezávadná.  
Pri práci si chráňte telo pracovným odevom ruky rukavicami, nekryté časti tela ochranným krémom. Pri aplikácii striekaním používajte ochranný štít, alebo okuliare.  
Pri práci nepiť, nejest', nefajčiť.  
Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou, mydlom a ošetríte regeneračným krémom.

**Upozornenie :** Nanesená farba musí byť zabezpečená proti **mrazu a dažďu** až do úplného vyschnutia (pri teplotách pod 10°C a vysokej vlhkosti sa doba schnutia predĺžuje až na 72 hodín). Farebný vzorkovník je vyrobený na papieri, preto sa pri jednotlivých farebných odtieňoch nanášaných na rôzne podklady a drsné povrhy môže vyskytnúť menšia odchýlka.

Dátum vydania: 15.08.2010

Tento technický list nahrádza a dopĺňa predchádzajúce vydanie.  
Naše odporúčania pre použitie a spracovanie daného výrobku je vychádzajúce z našich najlepších doterajších poznatkov a skúseností. Užívateľ (spracovateľ) zodpovedá za správne použitie výrobku a musí zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.